

**Centro Tessile Serico Spa consortile**

Via Castelnuovo, 3 - 22100 Como, Italia  
Tel. +39 031 331211-120 Fax +39 031 3312180  
Amministrazione/Contabilità  
Tel. +39 0313312102-154  
P.IVA - C.F. 02381270137  
Capitale sociale euro 552.693,18 i.v.  
mailbox@textilecomo.com  
www.textilecomo.com

## RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n°: **1909803-004**

Codice Cliente: 08151

Data Rapp. Prova: **06-dic-19**  
Accettazione: **1909803**  
Data Arrivo Camp.: **02-dic-19**  
Data Inizio Prova: **02-dic-19**  
Data Fine Prova: **06-dic-19**  
Riferimenti: ---

**Spettabile:**  
**CHIOCCARELLO SRL**  
**via Viale dell'industria 4**  
**36036 TORREBELVICINO (VI)**

C.a. sig. Matteo Chioccarello  
Tel.: +39 0445 661651  
Fax .

Descrizione articolo: **EXPO**  
Composizione dichiarata: **100% Propitex**  
Destinazione d'uso: **Arredamento**  
Tipologia: **Tessuto**  
Restituzione: **Nessuna richiesta di restituzione**  
Campionamento effettuato dal Committente

I risultati di tutte le prove di seguito riportate si riferiscono esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto e non implicano una approvazione del prodotto testato da parte del Centro Tessile Serico. E' vietata la riproduzione in forma parziale senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Laboratorio del Centro Tessile Serico.  
I campi Descrizione Articolo, Composizione Dichiarata e Tipologia sopra elencati sono dati forniti dal Cliente di cui il laboratorio declina ogni responsabilità.

PROVA	U.M.	RISULTATO
<b>60384 COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)</b>		
<b>Metodo:</b>	Metodo Interno	.
<b>Strumento:</b>	GC-MSD-SPAZIO DI TESTA	.
Composti Organici Volatili:		
CONDIZIONI OPERATIVE:		
Tecnica: Estrazione in spazio di testa ed analisi gascromatografica.		
Oven: 100 ° C		
Loop: 110 ° C		
Transfer line: 135 ° C		
<b>RISULTATO</b>		
Non si rileva la presenza di composti organici volatili (VOC)		

----- **FINE RAPPORTO DI PROVA** -----

**Responsabile Tecnico**

Enrica Baldini