



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33044 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33044 San Giovanni al Natisone (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com



LAB N° 0227
Ministero degli MIB, E.A., AF e S.C.

RAPPORTO DI PROVA

267377 / 1

Ricevimento campione: 07/03/19

Esecuzione prova: 18/03/19

Emissione rapporto: 18/03/19

Denominaz. campione: Mobile imbottito rivestito con tessuto LANEE MELANGE

CHIOCCARELLO S.R.L.
VIALE DELL'INDUSTRIA, 4
36036 TORREBELVICINO (VI)
ITALIA

Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti EN 1021:2014

Le prove sono state eseguite in conformità alle norme EN 1021-1:2014 "Sorgente di accensione: Sigaretta in combustione lenta" ed EN 1021-2:2014 "Sorgente di accensione: Fiamma equivalente a quella di un fiammifero".

Descrizione dei materiali provati come dichiarato dal cliente

Rivestimento

Tessuto "LANEE MELANGE" della ditta Chioccarello S.r.l., composizione 100 % pura lana vergine, massa areica 410 g/m².

Il rivestimento non è stato trattato con un prodotto chimico fire-retardant, la faccia provata è quella in vista.

Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente)

Poliuretano espanso Flame Retardant (Crib 5), massa volumica 25 kg/m³.


Pre-trattamento

Il rivestimento non è stato sottoposto al procedimento di ammollamento in acqua e all'asciugatura (appendice D).

Condizionamento

Almeno 96 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e all'umidità relativa di 50 ± 5 %.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con: firma digitale e marca temporale nei termini del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs n° 159) della deliberazione Giunta n° 2005 del febbraio 2005 o dell'attuale AdCoop-Giunta del febbraio 2016.

Il Direttore


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 1/3



CATAS S.p.A.
 via Aulica, 24/3
 33048 San Giovanni al Natosole (UD)
 +39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
 via Aulica, 24/3
 33048 San Giovanni al Natosole (UD)
 tel. +39 0432 747211
lab@catas.com



LAB N° 0027
 Omologato MSA/CI, IAF e ILAC

<p>RAPPORTO DI PROVA 267377 / 2</p> <p>Ricevimento campione: 07/03/19 Esecuzione prova: 18/03/19 Emissione rapporto: 18/03/19</p> <p>Denominaz. campione: Mobile imbottito rivestito con tessuto LANEE MELANGE</p>	<p>CHIOCCARELLO S.R.L. VIALE DELL'INDUSTRIA, 4 36036 TORREBELVICINO (VI) ITALIA</p>
---	---

Sigaretta in combustione lenta EN 1021-1:2014

Risultati delle prove		Sigaretta			Osservazioni
		1	2	3*	
Mancata accensione					
Criteri di accensione					
<u>Criteri di combustione lenta</u>					
Combustione progressiva pericolosa	[3.1 a)]	No	No	-	-
Assemblaggio di prova esaurito	[3.1 b)]	No	No	-	-
Combustioni lente fino alle estremità	[3.1 c)]	No	No	-	-
Combustioni lente nell'intero spessore	[3.1 c)]	No	No	-	-
Combustioni lente per più di 1 h	[3.1 d)]	No	No	-	-
Nell'esame finale, presenza di combustione lenta attiva	[3.1 e)]	No	No	-	-
<u>Criteri di combustione con fiamma</u>					
Presenza di fiamme	[3.2]	No	No	-	-
Si: requisito non soddisfatto		No: requisito soddisfatto			
* Risultati per la sigaretta 3 quando applicabile.					
L'incertezza di misura del tempo estesa a un livello di fiducia del 95 % (fattore di copertura k=2), è di ± 0,2 secondi.					
I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali nella destinazione d'uso.					

Il documento è firmato PDF e stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 o D.Lgs n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adcon-Cnipa del febbraio 2006.

[Firma digitale]
 Il Direttore

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 2/3



CATAS S.p.A.
 via Antica, 24/3
 33048 San Giovanni al Natoson (UD)
 +39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
 via Antica, 24/3
 33048 San Giovanni al Natoson (UD)
 tel. +39 0432 747211
lab@catas.com



LAE N° 6607
 Istituto per la Certificazione, la Qualità e la Sicurezza

RAPPORTO DI PROVA

267377 / 3

Ricevimento campione: 07/03/19
 Esecuzione prova: 18/03/19
 Emissione rapporto: 18/03/19

Denominaz campione: Mobile imbottito rivestito con tessuto LANEE MELANGE

CHIOCARELLO S.R.L.
 VIALE DELL'INDUSTRIA, 4
 36036 TORREBELVICINO (VI)
 ITALIA

Fiamma equivalente a un fiammifero EN 1021-2:2014

Risultati delle prove

Mancata accensione

Criteria di accensione

Criteria di combustione lenta

		Fiamma equivalente a quella di un fiammifero			Osservazioni
		1	2	3	
Combustione progressiva pericolosa	[3.1 a)]	No	No	No	-
Assemblaggio di prova esaurito	[3.1 b)]	No	No	No	-
Combustioni lente fino alle estremità	[3.1 c)]	No	No	No	-
Combustioni lente nell'intero spessore	[3.1 c)]	No	No	No	-
Combustioni lente per più di 1 h	[3.1 d)]	No	No	No	-
Nell'esame finale, presenza di combustione lenta attiva	[3.1 e)]	No	No	No	-

Criteria di combustione con fiamma

Combustione progressiva pericolosa	[3.2 a)]	No	No	No	-
Assemblaggio di prova esaurito	[3.2 b)]	No	No	No	-
Fiamme fino alle estremità	[3.2 c)]	No	No	No	-
Fiamme nell'intero spessore	[3.2 c)]	No	No	No	-
Fiamme di durata superiore a 120 s	[3.2 d)]	No (0 s)	No (0 s)	No (0 s)	-

Si: requisito non soddisfatto No: requisito soddisfatto

L'incertezza di misura del tempo estesa a un livello di fiducia del 95 % (fattore di copertura k=2), è di $\pm 0,2$ secondi.

I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali nella destinazione d'uso.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del contenuto amministrativo digitale (D.Lgs n° 42 e D.Lgs n° 759) della deliberazione CNM n° 4/2005 del febbraio 2005 e dell'india Antiber-Comp del febbraio 2005.

Il Direttore
 Giancarlo Squero

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 3/3