



Art: MADERNO

I	UK	D	F	E
Composizione 100% Poliestere	Composition 100% Polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Materiale 100% Polyester	Composición 100% Poliéster
Peso 565 g/m ² ± 10	Weight 565 g/m ² ± 10	Gewicht 565 g/m ² ± 10	Poids 565 g/m ² ± 10	Peso 565 g/m ² ± 10
Altezza 140 cm ± 2	Width 140 cm ± 2	Breite 140 cm ± 2	Längeur 140 cm ± 2	Ancho 140 cm ± 2
Lunghezza rotolo 25 mt ±5%	Roll lenght 25 mt ±5%	Rolle länge 25 mt ±5%	Longueur rotulea 25 mt ±5%	Longitud rollo 25 mt ±5%
Resistenza all'abrasione >100000 cicli Martindale	Abrasion Resistance >100000 Martindale cycles	Scheuerfestigkeit >100000 Martindale Scheuertouren	Résistance à l'abrasion >100000 Martindale tours	Resistencia a la abrasión >100000 Martindale ciclos
Resistenza alla luce (EN ISO 105-B02) 5	Light Fastness (EN ISO 105-B02) 5	Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) 5	Solidité à la lumière (EN ISO 105-B02) 5	Solidez a la luz (EN ISO 105-B02) 5
Resistenza allo sfregamento (EN ISO 105-X12) Umido: 5 Secco: 5	Fastness to Rubbing (EN ISO 105-X12) Wet: 5 Dry: 5	Reibechtheit (EN ISO 105-X12) Nass: 5 Trocken: 5	Solidité au frottement (EN ISO 105-X12) Mouillé: 5 Sec: 5	Solidez al rozamiento (EN ISO 105-X12) Húmedo: 5 Seco: 5
Infiammabilità 1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CRIB 5 TB 117:2013 NPFA 260:2019 M1 IMO	Flammability 1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CRIB 5 TB 117:2013 NPFA 260:2019 M1 IMO	Feuersicherung 1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CRIB 5 TB 117:2013 NPFA 260:2019 M1 IMO	Flammabilité 1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CRIB 5 TB 117:2013 NPFA 260:2019 M1 IMO	Inflamabilidad 1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CRIB 5 TB 117:2013 NPFA 260:2019 M1 IMO
Idrorepellente, antimacchia	Water repellent, anti-stain	Hydrophobe, flecken	Hydrofuge, resistant aux taches	Repelencia al agua, resistente a las manchas
Absorbimento acustico: UNI EN ISO 354:2003	Acoustic Absorption: UNI EN ISO 354:2003	Schallabsorptions: UNI EN ISO 354:2003	Absorption Acoustique: UNI EN ISO 354:2003	Absorción Acústica: UNI EN ISO 354:2003
Colore Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	Colour Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance	Farbabweichungen Leichte farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten	Coloris Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales	Color Ligeras diferencias de color entre un lote y el otro son normales