



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove  
 settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.  
 Iscr. Reg. Imprese Udine  
 nr. iscr. C.F. 01818850305  
 Reg. Impr. UD 20663  
 P. IVA : 01818850305  
 C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3  
 33048 S. Giovanni al Nat. UD  
 Tel. 0432.747211 r.a.  
 Fax 0432.747250  
 http://www.catas.com  
 e-mail: lab@catas.com

Filiale:  
 Via Braille, 5  
 20851 Lissone MB  
 Tel. 039.464567  
 Fax 039.464565  
 e-mail: lissone@catas.com



LAB N° 0027  
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF e ILAC

## RAPPORTO DI PROVA

149919 / 1

Ricevimento campione: 20-11-12

Esecuzione prova: 29-11-12

Emissione rapporto: 29-11-12

Denominaz. campione: Mobile imbottito

MANIFATTURA LANE CHIOCCARELLO S.R.L.  
 VIA BRUNO BRANDELLERO, 9  
 36036 TORREBELVICINO (VI)  
 ITALIA

## Accendibilità di sedute imbottite BS 5852:2006 (Punto 11 Crib 5)

La prova è richiamata dalla norma BS 7176:2007 (Rischio medio).

### Descrizione dei materiali provati come dichiarato dal cliente

#### Rivestimento

Tessuto MADRID della ditta Manifattura Lane Chioccarello S.r.l., composizione 100 % polipropilene FR, massa areica 230 g/m<sup>2</sup>, spessore 1,5 mm.

Il rivestimento non è stato trattato con un prodotto chimico fire-retardant. La faccia provata è quella in vista.

#### Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente)

Poliuretano espanso Flame Retardant (Crib 5), massa volumica 25 kg/m<sup>3</sup>.

#### Pre-trattamento

Il rivestimento non è stato sottoposto al procedimento di ammolamento (allegato E) in acqua e asciugatura prima di essere condizionato in conformità al punto 10.1.2.

#### Condizionamento

Almeno 96 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e all'umidità relativa di 50 ± 5 %.

#### Requisiti

BS 5852:2006, Punto 11.

#### Risultati delle prove

Applicazione	Durata delle fiamme dall'inizio della prova	Combustione senza fiamme dopo 60 min.	Altri requisiti del Punto 11	Commenti	Esito
N. 1	2 min 47 s	No (durata 2' 25")	Soddisfatti	/	Positivo Punto 11, NI/5
N. 2	4 min 22 s	No (durata 2' 48")	Soddisfatti	/	Positivo Punto 11, NI/5

Le incertezze di misura estese a un livello di fiducia del 95 % (fattore di copertura k=2) sono di ± 0,2 secondi e ± 0,6 mm.

I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di compositi imbottiti (Punto 11 della BS 5852:2006) nelle particolari condizioni di prova dichiarate; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali o dei prodotti in uso.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
 Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 1/1