



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
 settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
 Iscr. Reg. Imprese Udine
 nr. iscr. C.F. 01818850305
 Reg. Impr. UD 20663
 P. IVA : 01818850305
 C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
 33048 S. Giovanni al Nat. UD
 Tel. 0432.747211 r.a.
 Fax 0432.747250
<http://www.catas.com>
 e-mail: lab@catas.com

Filiale:
 Via Braille, 5
 20851 Lissone MB
 Tel. 039.464567
 Fax 039.464565
 e-mail: lissone@catas.com



LAB N° 0027
 Membro degli Accordi di Multiparte Riconoscimento
 EA, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA

141022 / 3

Ricevimento campione: 07-05-12

Esecuzione prova: 15-05-12

Emissione rapporto: 15-05-12

Denominaz.campione: "OFFICE"

MANIFATTURA LANE CHIOCCARELLO S.R.L.
 VIA BRUNO BRANDELLERO, 9
 36036 TORREBELVICINO (VI)
 ITALIA

Accendibilità di sedute imbottite BS 5852:2006 (Punto 11 Crib 5)

La prova è richiamata dalla norma BS 7176:2007 (Rischio medio).

Descrizione dei materiali provati come dichiarato dal cliente

Rivestimento

Tessuto OFFICE della ditta Manifattura Lane Chioccarello S.r.l., composizione 100 % poliestere FR, massa areica 430 g/m². Il rivestimento non è stato trattato con un prodotto chimico fire-retardant, la faccia provata è quella in vista.

Imbottitura

Poliuretano espanso T 40/RC 5E della ditta Olmo Giuseppe S.p.a., massa volumica 40 kg/m³.

Pre-trattamento

Il rivestimento non è stato sottoposto al procedimento di ammolamento (allegato E) in acqua e asciugatura prima di essere condizionato in conformità al punto 10.1.2.

Condizionamento

Almeno 96 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e all'umidità relativa di 50 ± 5 %.

Requisiti

BS 5852:2006, Punto 11.

Risultati delle prove

Applicazione	Durata delle fiamme dall'inizio della prova	Combustione senza fiamme dopo 60 min.	Altri requisiti del Punto 11	Commenti	Esito
N. 1	-	-	-	-	-
N. 2	-	-	-	-	-

L'incertezza di misura estesa a un livello di fiducia del 95 % (fattore di copertura k=2) è ± 0,2 secondi.

I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di compositi imbottiti (Punto 11 della BS 5852:2006) nelle particolari condizioni di prova dichiarate; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali o dei prodotti in uso.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 139), dalla deliberazione CNIPA/4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Giulio Antonino Giannini

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1