



centro ricerche-sviluppo
 laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
 C.F. - P.IVA:
 IT 01818850305
 Reg. Impr. Ud 20663
 R.E.A. Ud 198012
 Cap.Soc.: € 842.850 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
 33048 S. Giovanni al Natissone UD
 Tel. 0432.747211 r.a.
 Fax 0432.747250
<http://www.catas.com>
 e-mail: lab@catas.com

Filiale:
 Via Braille, 5
 20035 Lissone MI
 Tel. 039.464567
 Fax 039.464565
 e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

93517 / 1

Ricevimento campione: 23-05-08

Esecuzione prova: 28-05-08

Emissione rapporto: 28-05-08

Denominaz. campione: Mobile imbottito rivestito con "SUMMANO"

TECH TES BY METOR S.N.C.
 VIA MACELLO, 9
 36036 TORREBELVICINO (VI)
 ITALY

Piccola fiamma su mobili imbottiti UNI 9175:1987 e UNI 9175 FA-1:1994

Caratteristiche dei materiali come dichiarato dal cliente

Rivestimento: tessuto "SUMMANO", composizione 100 % poliestere FR, massa areica 250 g/m².

La faccia provata è quella in vista.

Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente): poliuretano espanso CM25R della ditta Vefer, massa volumica 25 kg/m³.

Impiego: mobile imbottito.

Preparazione del rivestimento: UNI 9176/98 metodo D.

Condizionamento delle provette

Rivestimento: periodo maggiore di 24 ore con temperatura di 20 ± 2 °C e umidità relativa di 65 ± 5 %.

Imbottitura: periodo di 72 ore con temperatura di 80 ± 5 °C e umidità relativa di 80 ± 5 % seguito da un periodo di almeno 24 ore con temperatura di 20 ± 2 °C e umidità relativa di 65 ± 5 %.


Risultati della prova:

Materiali provati	Prove	Esito delle prove per i vari tempi d'innescio		
		20 s	80 s	140 s
Imbottitura	1 ^a	Positivo	=	=
	2 ^a	Positivo	=	=
Rivestimento Imbottitura	1 ^a	Positivo	Positivo	Positivo
	2 ^a	Positivo	Positivo	Positivo
	3 ^a	=	=	=

In base ai risultati ottenuti, al campione in esame viene attribuita la classe 1.IM (UNO I EMME).

Il presente rapporto di prova non è rilasciato ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.M. 26-06-1984 modificato dal D.M. 03-09-2001.

Il responsabile di reparto
 Ing. Franco Prete



Il Direttore
 Dott. Andrea Giavon



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 1/1