

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 15 - P - 027**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mercredi 23 septembre 2015

Matériau présenté par : **CHIOCCARELLO SRL**

viale Dell'Industria, 4

36036 TORREBELVICINO

Marque commerciale : **TARGET**

Description sommaire:

Type de support **woven**

Composition **100% polyester FR**

Masse surfacique **385 g/m<sup>2</sup>**

Epaisseur **1,47 mm**

Coloris **bleu**

Nature de l'essai : **Essai au brûleur électrique**  
**Essai de persistance de flamme**  
**Essai de gouttes**

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : **Non limitée a priori**

Usage : **Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,...** Conditions d'entretien : **Non lavable et nettoyable à sec**

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : **367150514**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"**


Champs-sur-Marne, le **mercredi 7 octobre 2015**

Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE



Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Laboratory approved by the Ministry for the Interior

JO of February 10, 2007

OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE

Of A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5

DECREE OF November 21, 2002

**N° CM - 15 - P - 027**

et 1 annexe de 4 pages.

Page 1

Valid 5 years as from mercredi 23 septembre 2015

Material presents by : **CHIOCCARELLO SRL**viale Dell'Industria, 4  
36036 TORREBELVICINOTrade mark: **TARGET**

## Summary description

Kind of textile woven

Composition 100% polyester FR

Mass per unit area 385 g/m<sup>2</sup>

Tickness 1,47 mm

Color bleu

Nature of the test : Electrical burner test  
Flame persistence flame  
Dripping testClassification : **M1**

Observations : /

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) **Not limited**

Usual term Walls hung covering, sheers, curtains,...

Cleaning conditions **Not washable and dry cleanable**

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N° 367150514

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudice similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test.

**"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006)"**

Champs-sur-Marne, le mercredi 7 octobre 2015

Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu


Clotilde ETIEMVRE

Only the french version remains valid

Responsable Technique du Laboratoire  
Feu

Rôle Ameublement

Clémence RAWAS

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Champs Sur Marne, le mercredi 7 octobre 2015

Ce rapport d'essais annexé comprend 4 pages

**RAPPORT D'ESSAIS N° 367150514**  
**TEST REPORT N°****Objet :** ESSAIS SUIVANT LES NORMES DE CLASSEMENT M  
**Subject :** Suivant le Journal Officiel (arrêté du 30 juin 1983 modifié par arrêté du 21 novembre 2002.)*Test according to standard M classification  
according the JO of June 30th 1983 modified for decret November 21st 2002*


Essais suivant les normes :

NF P 92-503 : Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples  
NF P 92-504 : Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme  
NF P 92-505 : Essai applicable aux matériaux thermofusibles : essai de goutte  
NF P 92-507 : Matériaux d'aménagement : classement selon leur réaction au feu  
NF P 92-512 : Détermination de la durabilité des classements de réaction au feu**Demandeur :** CHIOCCARELLO SRL**Applicant :** viale Dell'Industria, 4

36036 Torrelvicino

**Technicien(ne) d'essais**

Clotilde ETIEMVRE

Responsable Technique du  
Laboratoire Feu

Clotilde RAWAS

Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document.  
Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 2 mois à dater de l'envoi du rapport d'essais. Passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas être réclamés.  
Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente.  
L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation.  
Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.  
Seule la version en langue française fait foi.  
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

*The test results listed in this test report refer only to the sample submitted to the laboratory and such as described in this document.  
The samples tested may be reclaimed by the Company which requested the tests within a 2-month period from the date of dispatch of the test report. After this period, the Company will no longer be allowed to reclaim the samples.  
Any communication of the FCBA test results is subject to the terms of the article 14 of the FCBA General Terms and Conditions of Sales.  
The accreditation by the COFRAC attests only the technical competence of the laboratories for the tests covered by the accreditation.  
The COFRAC signed the multilateral agreement of the EA (European cooperation for Accreditation) and of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) acknowledging the equivalence of the test or analysis reports.  
Only the French version of this report shall prevail. The reproduction of this test report is only authorized in its integral form*

Siège social  
10Rue Galilée  
77420 Champs Sur Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.frS:ret 775 680 903 00132  
APE 7219Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Date de réception essai : 09/09/2015

Dérogation : /

Date de réalisation essai : 23/09/2015

N° de commande : FE 15-185

**Objet :**

Les essais rapportés par le présent document ont pour but de déterminer le comportement au feu des matériaux, conformément aux essais prescrits par l'arrêté ministériel du 30 juin 1983 modifié le 21 novembre 2002, relatif à la réaction au feu des matériaux de construction et d'aménagement. L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et des essais.

**Référence Commerciale :** TARGET

**Description sommaire :**

Type de support woven

Composition 100% polyester FR

Masse surfacique 385 g/m²

Epaisseur 1,47 mm

Coloris bleu

Les résultats ci-dessous ont été observés sur les 4 éprouvettes les plus défavorables.

/

**Essais conformes à la norme NF P 92 503 : Décembre 1995**

Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou égale à 5 mm.

L'éprouvette de 180 x 600 mm est tendue sur une grille, disposée sur un support à 30° de l'horizontale. Une plaque incombustible est alors rabattue au dos, au départ de l'essai. Le matériau est soumis au rayonnement calorifique et à un courant de gaz chauds provoqués par le brûleur électrique de 500 W disposé à 30 mm sous l'éprouvette. Après 20 secondes, une flamme pilote est amenée au contact de l'éprouvette pendant 5 secondes. L'opération se poursuit toutes les 30 secondes pendant 5 minutes.

Les observations sont alors notées : durée d'inflammation, distances détruites, présence ou non de chute de gouttes enflammées ou non

Dimensions éprouvettes : 180 x 600 mm

Essais effectués sur la face : Face 2 faces identiques sens Chaîne

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4	
Coloris testé	bleu	bleu	bleu	bleu	
Essais effectués dans le sens	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne	
Masse des éprouvettes	50 g	50 g	50 g	50 g	
Durée d'inflammation avant 20 secondes	0 s	0 s	0 s	0 s	
Durée d'inflammation après 20 secondes	3,0 s	0 s	0 s	0 s	
Percement du matériaux avant 20 secondes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	
Chute de gouttes ou débris enflammées	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	
Chute de gouttes ou débris non enflammées	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	
Présence de points incandescents	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	<b>Moyennes</b>
Longueur maximale de destruction	245 mm	240 mm	245 mm	245 mm	243,75 mm
Largeur maximale de destruction	/	/	/	/	/ mm

Les résultats figurant dans ce rapport reflètent la réaction au feu du matériau dans des conditions d'essais particulières. Ils ne sont pas destinés à évaluer l'allumabilité d'une combinaison incorporant ce matériau.

Essais supplémentaires réalisés selon la norme NF P 92-504 suivant la norme NF P 92-507 **Oui / Yes**

Essais supplémentaires réalisés selon la norme NF P 92-505 suivant la norme NF P 92-507 **Oui / Yes**

## Essais conformes à la norme NF P 92 504 : Décembre 1995

Essai de réaction au feu des matériaux - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme

L'éprouvette de 460 x 230 mm est soumise à l'action d'une flamme d'un brûleur d'une hauteur de 20 mm.

Les observations sont alors notées : persistance de flamme ou un effet de propagation, mesure de vitesse et présence ou non de chute de gouttes enflammées ou non.

Date de réalisation essai :

Essais effectués sur la face : **Face 2 faces identiques sens Chaîne**

Dimensions éprouvettes : **souples 460 X 230 mm**

### Vérification de la non persistance ou non propagation de la flamme

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4
<i>Coloris testé</i>	bleu	bleu	bleu	bleu
<i>Essais effectués dans le sens</i>	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne
<i>Masse des éprouvettes</i>	49 g	49 g	50 g	50 g
<i>Temps maximum de persistance de flammes</i>	1,8 s	1,4 s	1,1 s	0,7 s
<i>Propagation éventuelle</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
<i>Chute de gouttes ou débris enflammés</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammés</i>	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

### Mesure de la vitesse de propagation de la flamme

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4
<i>Coloris testé</i>	/	/	/	/
<i>Masse des éprouvettes</i>	/ g	/	/	/
<i>Temps nécessaire pour parcourir 250 mm(**)</i>	/ s	/ s	/ s	/ s
<i>Vitesse de propagation</i>	/ mm/s	/ mm/s	/ mm/s	/ mm/s
<i>Chute de gouttes ou débris enflammés</i>	/	/	/	/
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammés</i>	/	/	/	/

(\*\*) NA : Non atteinte des 250 mm, permettant la mesure de la vitesse de propagation

Observations :

/

Les résultats figurant dans ce rapport reflètent la réaction au feu du matériau dans des conditions d'essais particulières. Ils ne sont pas destinés à évaluer l'allumabilité d'une combinaison incorporant ce matériau.

### Essais conformes à la norme NF P 92 505 : Décembre 1995

Essai de réaction au feu des matériaux - Essai applicable aux matériaux thermofusibles : Essai de goutte

L'éprouvette de 70 x 70 mm disposée sur une grille métallique définie, est soumise au rayonnement d'un épiradiateur situé à 30 mm au-dessus. Pendant 5 minutes, le radiateur est écarté à chaque inflammation puis remis en place après extinction. Pendant 5 minutes supplémentaires, le radiateur reste en place. Les observations notées sont : chute de gouttes enflammées ou non et inflammation de la ouate de cellulose disposée sous l'éprouvette.

Date de réalisation essai :

Essais effectués sur la face **2 faces identiques**

Dimensions éprouvettes : **70 x 70 mm**

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4
<i>Coloris testé</i>	bleu	bleu	bleu	bleu
<i>Masse des éprouvettes</i>	2,3 g	2,3 g	2,3 g	2,3 g
<i>Nombre d'échantillons superposés</i>	1	1	1	1
<i>Epaisseur des échantillons</i>	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
<i>Chute de gouttes ou débris enflammés</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammés</i>	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
<i>Temps auquel se produisent les inflammations des éprouvettes</i>	00 min 35 s	00 min 30 s	01 min 10 s	/ min s
<i>Durée des inflammations des éprouvettes (en s)</i>	5 s 25 s	5 s	15 s	0 s
<i>Inflammation de la ouate</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No

Observations :

/

### Essai conforme à la norme NF P 92 512 : Mai 1986

Essai de réaction au feu des matériaux - Détermination de la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux.

L'éprouvette est soumise à un vieillissement accéléré en fonction des usages de produits (tentures, rideaux, revêtement mural,...) et en fonction de résistance des produits au nettoyage.

Date de réalisation essai :

Le produit est soumis au vieillissement accéléré : **Non / No**

type de vieillissement : **Selon la norme NF P 92-512 ce matériau ne fait pas l'objet a priori de l'épreuve de durabilité.**

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

*To declare or not the conformity, it was not taken into account the uncertainty partner in the result.*

Les résultats figurant dans ce rapport reflètent la réaction au feu du matériau dans des conditions d'essais particulières. Ils ne sont pas destinés à évaluer l'allumabilité d'une combinaison incorporant ce matériau.

Ce document comporte 4 page(s) de rapport d'essais et

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.